

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-060368

(43)Date of publication of application : 05.03.1996

(51)Int.Cl.

C23C 16/44
C23F 4/00
H01L 21/3065
H01L 21/304

(21)Application number : 06-196936

(71)Applicant : CENTRAL GLASS CO LTD

(22)Date of filing : 22.08.1994

(72)Inventor : MORI ISAMU
FUJII TADASHI
NAKAGAWA SHINSUKE

(54) CLEANING GAS FOR FILM FORMING DEVICE AND CLEANING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide gas for cleaning off silicon, silicon nitride and tungsten deposited on a film forming device, a jig, a pipe line or the like and to provide the cleaning method.

CONSTITUTION: The gas made by mixing at least one or more kinds of 1-50vol.% F₂, ClF₃, BrF₃ and BrF₅ with CF₃ or C₂F₆ is used for cleaning, particularly for plasmaless cleaning at 20-500°C. As a result, the sidewall of a reactor or the inside of the pipe line is also cleaned.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.02.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3025156

[Date of registration] 21.01.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-60368

(43)公開日 平成8年(1996)3月5日

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 2 3 C 16/44	J			
C 2 3 F 4/00	E	9352-4K		
H 0 1 L 21/3065				
21/304	3 4 1 D			
			H 0 1 L 21/ 302	N
			審査請求 未請求 請求項の数3	OL (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平6-196936

(22)出願日 平成6年(1994)8月22日

(71)出願人 000002200

セントラル硝子株式会社

山口県宇部市大字沖宇部5253番地

(72)発明者 毛利 勇

山口県宇部市大字沖宇部5253番地 セント
ラル硝子株式会社宇部研究所内

(72)発明者 藤井 正

山口県宇部市大字沖宇部5253番地 セント
ラル硝子株式会社宇部研究所内

(72)発明者 中川 伸介

山口県宇部市大字沖宇部5253番地 セント
ラル硝子株式会社宇部研究所内

(74)代理人 弁理士 坂本 栄一

(54)【発明の名称】 成膜装置のクリーニングガスおよびクリーニング方法

(57)【要約】

【目的】成膜装置、治具、配管等に堆積した珪素、窒化珪素、タンガステンをクリーニングするガスおよびそのクリーニング方法を提供する。

【構成】CF₄またはC₂F₆に1~50vol%のF₂、ClF₃、BrF₃、BrF₅のうち少なくとも1種以上を混合せしめたガスで、これを用いてクリーニングし、特に、20~500℃の温度範囲でプラズマレスクリーニングする。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 珪素、窒化珪素、タングステンを成膜する装置の堆積物を除去するために、 CF_4 または C_2F_6 に0.1～50vol%の F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 のうち少なくとも1種以上を混合せしめたことを特徴とするクリーニングガス。

【請求項2】 珪素、窒化珪素、タングステンを成膜する装置の堆積物を除去するために、 CF_4 または C_2F_6 に0.1～50vol%の F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 のうち少なくとも1種以上を混合せしめたクリーニングガスを用いることを特徴とするクリーニング方法。

【請求項3】 珪素、窒化珪素、タングステンを成膜する装置の堆積物を除去するために、 CF_4 または C_2F_6 に0.1～50vol%の F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 のうち少なくとも1種以上を混合せしめたクリーニングガスを20～500℃の温度範囲で用いることを特徴とするプラズマレスクリーニング方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、半導体、TFT、超硬材料等の分野において、CVD等により珪素、窒化珪素、タングステン等を成膜する装置に堆積する不要膜状物をクリーニングするためのクリーニングガスおよびクリーニング方法に関する。

【0002】

【従来の技術および解決すべき問題点】 珪素や窒化珪素等を成膜すると装置内部には膜状や粉体状の珪素、窒化珪素等が堆積する。これらは、剥がれを起こし製品となる膜に取り込まれ、汚染原因となるため随時クリーニングする必要がある。これらのクリーニングにおいて C_2F_6 、 CF_4 に酸素や塩素を添加したガスでプラズマクリーニングする方法（特開昭53-7549号、特開昭63-260031号、特開昭64-87773号等）があり、プラズマ領域内にある膜状、粉状のクリーニング対象物は除去できるがプラズマ領域外にあるものはクリーニングできない。さらに、窒化珪素や珪素をクリーニングした場合において、 N_2 でクリーニングガスを希釈した場合などは珪フッ化アンモニウムやフッ化炭素の粉体が生成し、クリーニングそのものが二次的に汚染物を生成する原因となる。

【0003】

【問題点を解決するための手段】 本発明者らは鋭意検討の結果、当該装置を C_2F_6 、 CF_4 に F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 を混合したガスでプラズマクリーニングまたはプラズマレスクリーニングすることによりプラズマ領域内外にあるクリーニング対象物を除去するとともに前述した二次的な汚染物を生成することなくクリーニングできることを見いだした。

【0004】 すなわち本発明は、珪素、窒化珪素、タン

2

グステンを成膜する装置の堆積物を除去するために、 C_2F_6 または C_2F_6 に0.1～50vol%の F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 のうち少なくとも1種以上を混合せしめたクリーニングガスで、これを用いてプラズマクリーニングする方法、および20～500℃の温度範囲でプラズマレスクリーニングする方法を提供するものである。

【0005】 本発明において、 F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 は配管中で混合してもかまわないが、 F_2 に関してはポンプ中で予め C_2F_6 、 CF_4 と混合したガスを用いても良い。さらに、必要に応じて O_2 を添加したり N_2 で希釈して用いても良い。 F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 の添加量は二次的副生物の抑制のためにはなるべく多い方が好ましいが、このように活性なガスをプラズマ中で更に活性化させて用いるとプラズマ雰囲気にある装置材料の損傷の恐れがあるため好ましくなく、あまり添加量が少ないと効果が少なく好ましくない。従って、混合量はクリーニングガス量の0.1～50vol%、更に好ましくは1～20vol%の範囲が好ましい。また、 C_2F_6 に添加する場合、活性ガス量が多すぎると C_2F_6 の一部と反応し、 C_2F_6 の分解が進み CF_4 を生成するがクリーニングの効果には影響しない。クリーニングする圧力はプラズマを生成可能な範囲であれば特に限定されない。

【0006】 また、プラズマを使用しない場合、前述のガス組成物を20～500℃の温度範囲で接触反応させることにより除去することができる。反応温度が、20℃未満だと反応速度が遅く、500℃を越えると装置の腐食の問題と特に C_2F_6 の場合活性ガスとの反応が起こり反応装置内の急激な圧力上昇が起こるため好ましくない。より好ましくは100～400℃の温度範囲が最適である。

【0007】

【実施例】 以下実施例により本発明を詳細に述べるが、係る実施例に限定されるものではない。

【0008】 比較例1

シランを原料とした平行平板型プラズマCVD（基板温度250℃、RF:300W、系内圧力1 Torr）により無アルカリ硝子基板上に珪素を1μm成膜する工程を10回繰り返した。その反応器内部を C_2F_6 10vol%、 O_2 40vol%、 N_2 50vol%ガス（総流量:500SCCM）で成膜時と同条件で20分間プラズマクリーニングした。その後、反応装置を解体し内部観察を行った結果、電極近傍はクリーニングされていたが、側壁にはアモルファス珪素膜、反応器底部や排気配管中には膜状のアモルファス珪素と粉状のアモルファス珪素化合物、珪フッ化アンモニウム、微量の炭素、フッ素、酸素からなる化合物が堆積していた。

【0009】 実施例1～12、比較例2～3

比較例1と同様にアモルファスシリコンを堆積した装置

3

4

を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, ClF_3 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM)で20分間プラズマクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。

*

*【0010】さらにガス組成、圧力を変化させクリーニングを行った結果を表1に記す。

【0011】

【表1】

	クリーニングガス組成(VOL%)					圧力 Torr	堆積物の有無
	C_2F_6	O_2	ClF_3	F_2	N_2		
実施例2	10	40	0.1	—	49.9	1	無
実施例3	10	40	1	—	49	1	無
実施例4	10	40	20	—	30	1	無
実施例5	10	40	—	0.1	49.9	1	無
実施例6	10	40	—	1	49	1	無
実施例7	10	40	—	10	40	1	無
実施例8	10	40	—	20	30	1	無
実施例9	10	40	10	—	40	0.1	無
実施例10	10	40	10	—	40	10	無
実施例11	10	40	—	10	40	0.1	無
実施例12	10	40	—	10	40	10	無
比較例2	10	40	10	—	40	0.01	有
比較例3	10	40	—	10	40	0.01	有

【0012】比較例4

ジクロロシランと NH_3 を原料とした平行平板型プラズマCVD(基板温度350℃、RF: 300W、系内圧力1 Torr)により無アルカリ硝子基板上に窒化珪素を1 μ m成膜する工程を10回繰り返した。その反応器内部を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, N_2 50 vol%ガスで成膜時と同条件で20分間プラズマクリーニングした。その後、反応装置を解体し内部観察を行った結果、電極近傍はクリーニングされていたが、側壁にはアモルファス窒化珪素膜、反応器底部や排気配管中には膜状のアモルファスシリコンと粉状のアモルファス窒化珪素、珪フッ化アンモニウム、微量の炭素、フ

ッ素、酸素からなる化合物が堆積していた。

【0013】実施例13~24、比較例5~6

比較例4と同様にアモルファス窒化珪素を堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, ClF_3 10 vol%, N_2 40 vol%ガスで20分間プラズマクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。

【0014】さらにガス組成、圧力を変化させクリーニングを行った結果を表2に記す。

【0015】

【表2】

	クリーニングガス組成(VOL%)					圧力 Torr	堆積物の有無
	C ₂ F ₆	O ₂	ClF ₃	F ₂	N ₂		
実施例14	10	40	0.1	—	49.9	1	無
実施例15	10	40	1	—	49	1	無
実施例16	10	40	20	—	30	1	無
実施例17	10	40	—	0.1	49.9	1	無
実施例18	10	40	—	1	49	1	無
実施例19	10	40	—	10	40	1	無
実施例20	10	40	—	20	30	1	無
実施例21	10	40	10	—	40	0.1	無
実施例22	10	40	10	—	40	10	無
実施例23	10	40	—	10	40	0.1	無
実施例24	10	40	—	10	40	10	無
比較例5	10	40	10	—	40	0.01	有
比較例6	10	40	—	10	40	0.01	有

【0016】比較例7

WF₆を原料として用いCVDでW膜をステンレス基板上に1μm堆積させる操作を20回繰り返した後、C₂F₆ 10vol%、O₂ 40vol%、N₂ 50vol%ガスで実施例1と同条件で1時間プラズマクリーニングを行った。クリーニング終了後反応器内部を観察したところ、電極近傍は完全にクリーニングされていたが、反応器側壁にはW膜が堆積していた。

【0017】実施例25

WF₆を原料として用いCVDでW膜をステンレス基板上に1μm堆積させる操作を20回繰り返した後、C₂F₆にF₂を10vol%添加したガスで20分間プラズマクリーニングした。クリーニング後反応器内部を観察したところ電極近傍も反応器側壁も完全にクリーニングできていた。

【0018】比較例8

WF₆を原料として用いCVDでW膜をステンレス基板上に1μm堆積させる操作を20回繰り返した後、CF₄ 10vol%、O₂ 40vol%、N₂ 50vol%ガスで比較例1と同条件で1時間プラズマクリーニングを行った。クリーニング終了後反応器内部を観察したところ、電極近傍は完全にクリーニングされていたが、反応器側壁にはW膜が堆積していた。

【0019】実施例26

WF₆を原料として用いCVDでW膜をステンレス基板上に1μm堆積させる操作を20回繰り返した後、CF₄にF₂を10vol%添加したガスで20分間プラズマクリーニングした。クリーニング後反応器内部を観察したところ電極近傍も反応器側壁も完全にクリーニングできていた。

【0020】比較例9

20 比較例1と同様にアモルファスシリコンを堆積した装置をC₂F₆ 10vol%、O₂ 40vol%、N₂ 50vol%ガス（総流量：500SCCM）を基板ホルダー（電極部）温度250℃、反応器壁温度20℃で20分間プラズマレスクリーニングした。その結果、反応器内側壁には膜状アモルファス珪素、底部には粉状のアモルファス珪素化合物、配管内には粉状のアモルファス珪素化合物が堆積していた。さらに、1時間ガスを流通させたがクリーニングはできなかった。

【0021】実施例27

30 比較例1と同様にアモルファスシリコンを堆積した装置をC₂F₆ 10vol%、O₂ 40vol%、F₂ 10vol%、N₂ 40vol%ガス（総流量：500SCCM、圧力：700Torr）を基板ホルダー（電極部）温度250℃、反応器壁温度20℃で1時間プラズマレスクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。また、F₂に代えてClF₃、BrF₃、BrF₅を用いたが同様の結果を得た。

【0022】比較例10

40 比較例4と同様にアモルファス窒化珪素を堆積した装置をC₂F₆ 10vol%、O₂ 40vol%、N₂ 50vol%ガス（総流量：500SCCM、圧力：700Torr）を基板ホルダー（電極部）温度350℃、反応器壁温度40℃、さらに配管部の温度100℃で20分間プラズマレスクリーニングした。その結果、反応器内側壁には膜状アモルファス窒化珪素、底部には粉状のアモルファス珪素化合物、配管内には粉状のアモルファス珪素化合物が堆積していた。さらに、1時間ガスを流通させたがクリーニングはできなかった。

50 【0023】実施例28

7

比較例4と同様にアモルファス窒化珪素を堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, F_2 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM、圧力: 700 Torr)を基板ホルダー(電極部)温度350℃、反応器壁温度40℃、さらに配管部の温度100℃で1時間プラズマレスクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。また、 F_2 に代えて ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 を用いたが同様の結果を得た。

【0024】比較例11

比較例7と同様にタングステンを堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, N_2 50 vol%ガス(総流量: 500 SCCM、圧力: 700 Torr)を反応器内部温度150℃で1時間プラズマレスクリーニングしたが、反応器内部のタングステン膜はクリーニングはできなかった。

【0025】実施例29

比較例11と同様にタングステンを堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, F_2 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM、圧力: 700 Torr)を反応器内部温度150℃で1時間プラズマレスクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。また、 F_2 に代えて ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 を用いたが同様の結果を得た。

【0026】比較例12

WF_6 と SiH_4 を用いて WSi_3 膜をシリコン基板上に1 μ m堆積させる操作を20回繰り返した後、 C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, N_2 50 vol%ガス(総流量: 500 SCCM、圧力: 700 Torr)を反応器内部温度150℃で1時間プラズマレスクリーニングしたが、反応器内部の WSi_3 膜はクリーニングはできなかった。

【0027】実施例30

比較例12と同様にして WSi_3 膜を堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, F_2 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM、圧力: 700 Torr)を反応器内部温度150℃で1時間プラズマレスクリーニングした。その後反応装

8

置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。また、 F_2 に代えて ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 を用いたが同様の結果を得た。

【0028】実施例31

比較例1と同様にアモルファスシリコンを堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, BrF_3 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM)で1時間プラズマクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。

【0029】実施例32

比較例1と同様にアモルファスシリコンを堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, BrF_5 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM)で1時間プラズマクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。

【0030】実施例33

比較例4と同様にアモルファス窒化珪素を堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, BrF_3 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM)で1時間プラズマクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。

【0031】実施例34

比較例4と同様にアモルファス窒化珪素を堆積した装置を C_2F_6 10 vol%, O_2 40 vol%, BrF_5 10 vol%, N_2 40 vol%ガス(総流量: 500 SCCM)で1時間プラズマクリーニングした。その後反応装置を解体し内部観察をしたが反応器内部、配管内部ともに堆積物は観察されなかった。

【0032】

【発明の効果】 CF_4 、 C_2F_6 のみでCVD装置をクリーニングした場合には、二次的汚染原因となる副生物を発生するが、 CF_4 、 C_2F_6 に F_2 、 ClF_3 、 BrF_3 、 BrF_5 を添加したガスを用いてCVD装置をプラズマクリーニングまたはプラズマレスクリーニングすることにより、プラズマ領域外にある反応器側壁や配管中もクリーニングすることができる。

THIS PAGE BLANK (USPTO)